# Fiche suiveuse Flexible N° EE2785

| | |
|---|---|
| Offre de prix réf : | PR2306-0153 |
| Commande réf : | signature sur dev |
| Fiche d'expédition : | 0 |
| Date d'expédition : | **27/06/2023** |

## Informations fabricant :

**Flex key**

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : https://www.flex-key.com/

## Informations utilisateur :

**Baskalia**

Atelier :
Machine :
Code interne :

## Informations Flexible :

Désignation : **T 5 A C A C C B F 0 3 0 0**

Nature du tuyau : **alikler g2**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : https://www.flex-key.com/boutique/

## Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s ) véhiculé (s) : Lait

Simulants associés: D1

**Conditions de service :** Pression Maxi : 4 bar bar Dépression Maxi : 0 bar Température Maxi : 20°C °c

**Conditions de lavage :**
**NEP à 85°C**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau chaude : | Durée : | 0 mn | Température : | 0 °c | | |
| Vapeur : | Durée : | 0 mn | Température : | 0 °c | | |
| Acide nitrique (HNO3): | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |
| Acide phosphorique (H3PO4): | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |
| Composés chlorés | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |
| **Hydroxyde de sodium** | Concentration : | 1,8 % | Durée: | 15 mn | Température : | 80 °c |
| Peroxyde d'hydrogène | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |
| Acide peracétique | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |

## Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 3 , 0 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Alikler G2 ( tube NBR, spire acier, revêtement NBR/PVC ) diamètre 38 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38
Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 38
Quantité de rondelles de protection de couleur Jaune : 2



=

# Fiche suiveuse Flexible N EE2785

**Conditions de nettoyage acceptées pour une durée de vie optimale:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau chaude température maximum : | 95 °C | | durée maximale : | | 30 | minutes. | |
| Vapeur en circuit ouvert : | 130 °C | | durée maximale : | | 30 | minutes. | |
| Acide nitrique HNO3 : | | | | | | | |
| Concentration maximale : | 0,1 % | à | 85 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| | 3 % | à | 30 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| Acide phosphorique H3PO4 : | | | | | | | |
| Concentration maximale : | 1 % | à | 85 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| | 3 % | à | 30 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| Composé chloré (Cl, HCl, NaClO) : | | | | | | | |
| Concentration maximale : | 1 % | à | 70 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| Hydroxide de sodium (NaOH) : | | | | | | | |
| Concentration maximale : | 2 % | à | 60 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| | 5 % | à | 30 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| Peroxyde d'hydrogène (H2O2) : | | | | | | | |
| Concentration maximale : | 3 % | à | 30 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| | 3 % | à | 30 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |
| Acide péracétique (C2H4O3) | | | | | | | |
| Concentration maximale : | 1 % | à | 30 | °C | durée maximale : | 15 | minutes. |

**Analyse de migration globale Selon la catégorie D (contact bref) de l'arrêté du 9 novembre 1994, 2h à 40°C :**

Liste des simulants :

A : Ethanol 10 %
B : Acide acétique à 3 %
C : Ethanol 20 %
D1 : Ethanol 50 %
D2 : Huile végétale
Ethanol 95 %

**Normes / homologations :**

CE 1935/2004 ** CE 2023/2006 ** CE 10/2011** FDA n° 21 CFR 177 .1520 **
Conforme à l'arrêté du 5 aout 2020 qui abroge l'arrêté du 9 novembre 1994
Ne contient pas de Per-et-polyfluoroalkylée (PFAS ou polluants éternels)

**Conditions de service admissibles :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pression de service : | 10 | bar | | | |
| Dépression : | 0,9 | bar | | | |
| Température d'utilisation | -30 | à | 100 | °C | |

Pression limite de non éclattement PLNE : 30 bar

**Flexible fabriqué selon charte bonnes pratiques :**

Atelier et matériels dédiés
Conditions de stockage, de fabrication, de transport adaptées pour garantir une neutralité organoleptique de l'ensemble après sertissage
Prise en compte des contraintes dues aux allergènes, aux dérivés d'origines animales, aux MOSH & MOAH.

=